

**RAPPORTO DI PROVA n° 12710**
**Accettazione n° 5137 del 03-08-07**

**COMMITTENTE:** FORNACE POLIRONE DI CAPPELLI-PASQUALINI S.N.C.  
 VIA ARGINE BOCCADINGA 1  
 46030 BORGOFORTE (MN)

**OGGETTO:** Controllo qualità produzione

**NATURA DEL CAMPIONE:** Elemento per pavimento in laterizio

**CAMPIONE:** Pavimento rosato lastre 25x25x3

**PROVENIENZA:** Stabilimento di Borgoforte (MN)

**CAMPIONAMENTO:** Eseguito da cliente

**DATA DI CONSEGNA:** 01-08-07

**PROVE:** 1) Determinazione della Resistenza all'Abrasione Profonda Piastrelle non smaltate (UNI EN 1344:2003 App. E)

**DATA PROVE:** dal 11-09-07 al 11-09-07

**PROVA: DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'ABRASIONE PER PAVIMENTAZIONI IN LATERIZIO (UNI EN 1344:2003, APP. E)**

Principio: Determinazione della resistenza all'abrasione di campioni non smaltati misurando la lunghezza dell'impronta prodotta sulla superficie per mezzo di un disco rotante in determinate condizioni e con l'uso di materiale abrasivo.

Provino	Dimensioni della briglia mm		Volume abraso mm <sup>3</sup>	
	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>
n.				
1	60,5	60,0	1899	1851
2	60,0	59,0	1851	1758
3	61,0	59,5	1947	1804
4	60,5	60,0	1899	1851
5	60,0	59,5	1851	1804
Volume abraso medio V <sub>M</sub>			1852	

Monte di Malo, 21-09-07

 Lo Sperimentatore  
 dott. Andrea Zanrosso



Il presente Rapporto di Prova si riferisce esclusivamente ai soli campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta del laboratorio

RILASCIATO A  
 FORNACE POLIRONE  
 www.polirone.com  
 riproduzione vietata

 Settore materiali da costruzione  
 Il Direttore  
 dott. geol. Danilo Belli


